



ACRISIL

resistente a muffe, muschio e alghe

Descrizione articolo

ACRISIL è una pittura acril-silossanica. L'elevata resistenza agli agenti atmosferici, un basso assorbimento d'acqua, una buona permeabilità al vapore e una difesa dalle muffe e dalle alghe ne fanno un prodotto idoneo per la protezione e la decorazione di edifici nuovi o in ristrutturazione.

Tutte queste caratteristiche rendono ACRISIL idonea per strutture anche di pregio storico, situate in zone climatiche aggressive.

Caratteristiche tecniche: l'applicazione

Diluizione: acqua. Pennello 0-20, rullo 0-20%,

Resa: 12-16 m²/l

Strumenti d'impiego: pennello, rullo

Fondi: Primer Uniformante

Temperatura di applicazione: +5°C / +36°C (con umidità relativa non superiore a 80%)

Tempo di essiccazione al tatto: 3/5 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)

Tempo di essiccazione totale: 10/12 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)

Pulizia attrezzi: acqua

Caratteristiche tecniche: il prodotto

Composizione: legante a base di polimeri acril-silossanici in emulsione acquosa, cariche coprenti a base di biossido di titanio, pigmenti organici ed inorganici, additivi atti a facilitare l'applicazione e la filmazione. Peso specifico: 1.55 kg/l +/- 3% 14LT = 21,70 KG. pH: 8.5/9.5. Viscosità: 25000 +/- 5% CPS Brookfield (RVT 20 giri/min. a 25°C). Temperatura di stoccaggio: +2°C/+36°C. Teme il gelo. Assorbimento d'acqua W24: 0.05 kg/m².h0.5 DIN 52 617 (limite max consentito: 0.5 kg/m².h0.5 DIN 52 617). Permeabilità al vapore acqueo Sd: 0.02 m (limite max consentito 2 m DIN 52 615). Reazione al fuoco: negativa se il prodotto è applicato su fondi ininfiammabili; materiale all'acqua con spessore inferiore a 0.600 mm secchi. Resistenza all'abrasione: conforme alla norma DIN 53 778: resistenza a più di 5000 cicli abrasivi. Composti Organici Volatili (VOC): valore limite UE di COV (DIR 2004/42/CE) per questo prodotto (cat. A/c): 40 g/l (2010). Questo prodotto contiene max 40 g/l COV. Colori: bianco, 304 tinte mazzetta "Selezione" e 200 tinte mazzetta "Rivestimenti". Confezioni: litri 14

Preparazione del supporto ed applicazione

fase A Preparare la superficie da trattare aspettando, in caso di intonaci nuovi, che questi siano ben asciutti e stagionati e procedendo, in caso di intonaci vecchi, a raschiare le parti sfaldanti ed a stuccare se necessario con STUKESTERNO tipo TF o TM secondo il supporto da trattare.

fase B Applicare una mano di PRIMER UNIFORMANTE a base di silossani modificati (diluibile fino al 50% su supporti poco assorbenti) che penetra profondamente nel supporto, ne regolarizza l'assorbimento e ne migliora le caratteristiche di adesione e di idrorepellenza pur mantenendo inalterata la traspirabilità.

fase C Pitturare dopo circa 12 ore almeno con due mani il supporto con ACRISIL del colore desiderato.

Tutti i dati sono basati su nostri studi ed esperienze. Tuttavia, non possiamo assumere alcuna responsabilità riguardo all'uso dei prodotti e alle modalità di applicazione, poiché tali aspetti sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare modifiche ai prodotti per migliorarli o per adeguarli a nuove normative relative alla sicurezza, nonché di cambiare le confezioni quando ritenuto necessario