CARALEGNO ALL'ACQUA FINITURA IMPREGNANTE CERATO ALL'ACQUA

Descrizione articolo

Impregnante cerato, non ingiallente che decora e protegge il legno dagli agenti atmosferici e dai raggi ultravioletti. Forma una barriera contro l'acqua piovana, ma permette all'umidità interna di uscire sotto forma di vapore. Contiene cere naturali che conferiscono al legno un aspetto ceroso con caratteristiche di idrorepellenza. Non forma pellicola , quindi non sfoglia e consente alla superficie trattata una regolare traspirazione.

Caratteristiche tecniche: l'applicazione

Diluizione: pronta all'uso, eventualmente diluire con acqua
Resa: 12-16 m2/l
Strumenti d'impiego: pennello, spruzzo
Fondi: Se il legno è attaccato da tarli, tarme o funghi applicare una o più mani di BRAVO
Temperatura di applicazione: +5°C / +36°C (con umidità relativa non superiore a 80%)
Tempo di essiccazione al tatto: 3 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Tempo di essiccazione totale: 24 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Sovraverniciabilità: 6 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Pulizia attrezzi: acqua

Caratteristiche tecniche: il prodotto

Composizione: resine acriliche speciali in dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, additivi atti a facilitare l'applicazione e la filmazione.
Peso specifico: 1.02 kg/l +/- 3%
pH: 8/8.5
Viscosità: 1500 +/- 5% CPS Brookfield (RVT 20 giri/min. a 25°C)
Temperatura di stoccaggio: +2°C/+36°C. Teme il gelo. Reazione al fuoco: negativa se il prodotto è applicato su fondi ininfiammabili; materiale all'acqua con spessore inferiore a 0.600 mm secchi. Composti Organici Volatili (VOC): valore limite UE di COV (DIR 2004/42/CE) per questo prodotto (cat. A/e):130 g/l (2010). Questo prodotto contiene max 130 g/l COV
Colori: neutro, noce, douglas, castagno, verde oliva, rosa, celeste, giallo, verde smeraldo, bianco
Confezioni: litri 15-2.5-0.750-0.250

Preparazione del supporto ed applicazione

LEGNO-SUPPORTI NUOVI
fase A Togliere con il solvente le eventuali tracce di residui resinosi.
fase B Stuccare le zone dove sono presenti delle imperfezioni e carteggiare con carta abrasiva fine.
fase C Se il legno è attaccato da tarli, tarme o funghi applicare una o più mani di BRAVO
fase D Applicare una o più mani di CERALEGNO ALL'ACQUA come finitura ad azione totale

LEGNO-SUPPORTI GIA' VERNICIATI
fase A Eliminare tramite abrasione le parti sfaldanti , stuccare e carteggiare
fase C Se il legno è attaccato da tarli, tarme o funghi applicare una o più mani di BRAVO
fase D Applicare una o più mani di CERALEGNO ALL'ACQUA.

Tutti i dati sono basati su nostri studi ed esperienze. Tuttavia, non possiamo assumere alcuna responsabilità riguardo all'uso dei prodotti e alle modalità di applicazione, poiché tali aspetti sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare modifiche ai prodotti per migliorarli o per adeguarli a nuove normative relative alla sicurezza, nonché di cambiare le confezioni quando ritenuto necessario

PERUZZI SRL
S.P. 327 33/B 53049 TORRITA DI SIENA (SI) TEL. 0577/624068