



CERALEGNO FINITURA IMPREGNANTE CERATO A SOLVENTE

Descrizione articolo

Impregnante cerato al solvente, non ingiallente che decora e protegge il legno dagli agenti atmosferici e dai raggi ultravioletti. Forma una barriera contro l'acqua piovana, ma permette all'umidità interna di uscire sotto forma di vapore. Contiene cere che conferiscono al legno un aspetto ceroso con caratteristiche di idrorepellenza. Non forma pellicola, quindi non si sfoglia e consente alla superficie trattata una regolare traspirazione.

Caratteristiche tecniche: l'applicazione

Diluizione: pronto all'uso, eventualmente diluire con PINETA diluente sintetico o acqueragia 3-5%

Resa: 12-16 m²/l

Strumenti d'impiego: pennello, spruzzo

Fondi: Se il legno è attaccato da tarli, tarme o funghi applicare una o più mani di BRAVO

Temperatura di applicazione: +5°C / +36°C (con umidità relativa non superiore a 80%)

Tempo di essiccazione al tatto: 12 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)

Tempo di essiccazione totale: 24 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)

Sovraverniciabilità: 24 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)

Pulizia attrezzi: acqua

Caratteristiche tecniche: il prodotto

Composizione: resine alchidiche modificate e cere speciali

Peso specifico: 0.87 kg/l +/- 3%

Viscosità: 50 +/- 5% CPS Brookfield (RVT 20 giri/min. a 25°C)

Temperatura di stoccaggio: +2°C/+36°C. Teme il gelo

Reazione al fuoco: negativa se il prodotto è applicato su fondi ininfiammabili; materiale all'acqua con

spessore inferiore a 0.600 mm secchi.

Composti Organici Volatili (VOC): valore limite UE di COV (DIR 2004/42/CE) per questo

prodotto (cat. A/e): 400 g/l (2010). Questo prodotto contiene max. 400 g/l COV

Colori: neutro, noce, douglas, castagno, verde oliva, rosa, celeste, giallo, verde smeraldo, bianco

Confezioni: litri 15-2.5-0.750

Preparazione del supporto ed applicazione

LEGNO-SUPPORTI NUOVI

fase A Togliere con il solvente le eventuali tracce di residui resinosi.

fase B Stuccare le zone dove sono presenti delle imperfezioni e carteggiare con carta abrasiva fine.

fase C Se il legno è attaccato da tarli, tarme o funghi applicare una o più mani di BRAVO.

fase D Applicare una o più mani di CERALEGNO FINITURA per ottenere una protezione del manufatto completa.

LEGNO-SUPPORTI GIA' VERNICIATI

fase A Eliminare tramite abrasione le parti sfaldanti, stuccare e carteggiare

fase C Se il legno è attaccato da tarli, tarme o funghi applicare una o più mani di BRAVO.

fase D Applicare una o più mani di CERALEGNO FINITURA per ottenere una protezione del manufatto completa.

Tutti i dati sono basati su nostri studi ed esperienze. Tuttavia, non possiamo assumere alcuna responsabilità riguardo all'uso dei prodotti e alle modalità di applicazione, poiché tali aspetti sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare modifiche ai prodotti per migliorarli o per adeguarli a nuove normative relative alla sicurezza, nonché di cambiare le confezioni quando ritenuto necessario