



DOLOMITI ACRILICO rivestimento acrilico a base di quarzo

Descrizione articolo

DOLOMITI è un rivestimento acrilico formulato con quarzo a granulometria media ed a granelli sfaccettati che gli conferiscono un effetto tipo intonaco. E' un prodotto adatto per rivestimenti esterni per le sue proprietà di traspirazione, impermeabilità, resistenza agli agenti atmosferici e per le eccellenti caratteristiche di durezza. Per il suo aspetto rustico e altamente decorativo può inoltre essere impiegato anche all'interno in ambienti particolari e caratteristici e in generale ovunque si richieda protezione resistente agli urti ed all'usura.

Caratteristiche tecniche: l'applicazione

Diluizione: pronto all'uso (eventualmente diluire con acqua 3-5%)
Resa: 0.5-0.6 m²/kg
Strumenti d'impiego: frattazzo
Fissativo: Consolidante F 120 o Consolidante F 130
Fondi: Regent Quarzo o Pemafix
Temperatura di applicazione: +5°C / +36°C (con umidità relativa non superiore a 80%)
Tempo di essiccazione al tatto: 4 ore circa (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Sovraverniciabilità: 8-12 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Pulizia attrezzi: acqua

Caratteristiche tecniche: il prodotto

Composizione: resine acriliche speciali in dispersione acquosa, farina di quarzo, cariche coprenti a base di biossido di titanio, pigmenti organici ed inorganici, additivi atti a facilitare l'applicazione e la filmazione. . Peso specifico: 1.75 kg/l +/- 3% . pH: 8/8.5. Viscosità: 250000 +/- 5% CPS Brookfield (RVT 20 giri/min. a 25°C). Temperatura di stoccaggio: +2°C/+36°C. Teme il gelo. Reazione al fuoco: negativa se il prodotto è applicato su fondi ininfiammabili; materiale all'acqua con spessore inferiore a 0.600 mm secchi.
Composti Organici Volatili (VOC): valore limite UE di COV (DIR 2004/42/CE) per questo prodotto (cat. A/c): 40 g/l (2010). Questo prodotto contiene max 40 g/l COV
Colori: bianco, tinte mazzetta "Selezione" e tinte mazzetta "Rivestimenti"
Granulometria: 1-1.5 mm
Confezioni: kg 25

Preparazione del supporto ed applicazione

fase A Preparare la superficie pulendola da parti friabili o in fase di distacco tramite spazzolatura o spolveratura e stuccare se necessario con STUKESTERNO tipo TM .

fase B Applicare, se occorre, una mano di consolidante F 120 o, in caso di superfici particolarmente sfarinanti, di consolidante F 130 per uniformare l'assorbimento.

fase C Applicare una mano di REGENT QUARZO o PEMAFIX a pennello dello stesso colore della mano di finitura ed attendere circa 8-12 ore.

fase D Stendere quindi con il frattazzo DOLOMITI ACRILICO.

Tutti i dati sono basati su nostri studi ed esperienze. Tuttavia, non possiamo assumere alcuna responsabilità riguardo all'uso dei prodotti e alle modalità di applicazione, poiché tali aspetti sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare modifiche ai prodotti per migliorarli o per adeguarli a nuove normative relative alla sicurezza, nonché di cambiare le confezioni quando ritenuto necessario