



MILLENIUM IDROPITTURA DA INTERNI

Descrizione articolo

Pittura per interni traspirante. Data la sua formulazione è una idropittura di facile applicazione e di buona copertura. Permette di essere applicata a spessore elevato, mantenendo inalterate le caratteristiche di traspirazione ed ancoraggio. Millennium può essere applicato su un'ampia gamma di supporti. Il prodotto è atossico, estremamente resistente, non forma pellicola. Buona resistenza al lavaggio

Caratteristiche tecniche: l'applicazione

Diluizione: acqua. Pennello 10-20%, rullo 5-10%, spruzzo 5-10%

Resa: 4-6 m²/l

Strumenti d'impiego: pennello, rullo, spruzzo

Fondi: Consolidante F110 o Consolidante F120

Temperatura di applicazione: +5°C / +36°C (con umidità relativa non superiore a 80%)

Tempo di essiccazione al tatto: 1-3 ore (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)

Pulizia attrezzi: acqua

Caratteristiche tecniche: il prodotto

Composizione: resine in dispersione acquosa, cariche coprenti a base di biossido di titanio, pigmenti organici ed inorganici, additivi atti a facilitare l'applicazione e la filmazione.

Peso specifico: 1.71 kg/l +/- 3%

pH: 8/9

Viscosità: 10000 +/- 5% CPS Brookfield (RVT 20 giri/min. a 25°C)

Temperatura di stoccaggio: +2°C/+36°C. Teme il gelo

Reazione al fuoco: negativa se il prodotto è applicato su fondi infiammabili; materiale all'acqua con spessore inferiore a 0.600

mm secchi. Composti Organici Volatili (VOC): valore limite UE di COV (DIR 2004/42/CE) per questo prodotto (cat. A/a): 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene max. 30 g/l COV

Colore: bianco

Confezioni: litri 14

Preparazione del supporto ed applicazione

fase A Preparare la superficie da trattare aspettando, in caso di intonaci nuovi, che questi siano ben asciutti e stagionati e procedendo, in caso di intonaci vecchi, alla loro raschiatura e stuccatura se necessaria.

fase B Applicare, se occorre, una mano di consolidante F 110 oppure F 120.

fase C Procedere all'applicazione di MILLENIUM

Tutti i dati sono basati su nostri studi ed esperienze. Tuttavia, non possiamo assumere alcuna responsabilità riguardo all'uso dei prodotti e alle modalità di applicazione, poiché tali aspetti sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare modifiche ai prodotti per migliorarli o per adeguarli a nuove normative relative alla sicurezza, nonché di cambiare le confezioni quando ritenuto necessario