



FERRO



LEGNO



LAMIERA
ZINCATA

Peruzzi

DAL 1970

DIRETTAMENTE
SU RUGGINE



NON
GOCCIA



MURO



TERMOSIFONI

MUGELLO

SMALTO ANTIRUGGINE URETANICO



BIANCO



NERO 718
RAL 9005



BIANCO SATINATO



NERO SATINATO 718
RAL 9005



BIANCO TALCO 701P
RAL 1013



ROSSO FIAMMA 916A
RAL 3020



ROSSO POMPEIANO 912A
RAL 3011



VERDE VITTORIA 918A
RAL 6005



VERDE MONTANO 917A
RAL 6032



AZZURRO 905A
RAL 5015



TESTA DI MORO 914A
RAL 8017



NOCCIOLA 904A
RAL 8004



MARRONE 916A
RAL 8011



GRIGIO PIOMBO 909D
RAL 7046



GRIGIO ARGENTO 908T
RAL 7040

MUGELLO

SMALTO ANTIRUGGINE URETANICO

Mugello è uno smalto sintetico inodore universale per ferro, legno, muratura, plastica, leghe leggere, termosifoni. Mugello è esente da cromo e piombo e può essere applicato sia all'esterno che all'interno. Grazie alla sua speciale formulazione Mugello è uno smalto di facile utilizzo:

- Non goccia e non cola durante l'applicazione
- L'alta elasticità consente un'ottima distensione e pennellabilità
- È dotato di ottima copertura e grande adesione al supporto
- Asciuga rapidamente
- Ha un'eccellente stabilità alla luce ed agli agenti atmosferici anche negli ambienti marini
- È resistente all'abrasione ed al lavaggio
- È iningiallente

Campi d'impiego: interni/esterni, ferro opportunamente trattato (cancelli - recinzioni), legno (mobili - porte), muratura, termosifoni, leghe leggere, lamiera zincata (opportunamente trattate).

Diluizione: acquaaragia o diluente sintetico.

Resa: 7-9 m²/l

Strumenti d'impiego: pennello, spruzzo

Fondi: legno: PEMARITE; ferro: PROTECTION 1010

Temperatura di applicazione: +5°C / +36°C (con umidità relativa non superiore a 80%)

Tempo di essiccazione al tatto: 2 ore (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)

Tempo di essiccazione totale: 24 ore (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)

Sovraverniciabilità: 5-6 ore circa (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)

Pulizia attrezzi: Pineta Acquaaragia o Diluente sintetico

Grado di brillantezza: brillante 85 +/- 5% gloss, satinato 50 +/- 5% gloss

Composti Organici Volatili (VOC): valore limite UE di COV (DIR 2004/42/CE) per questo prodotto (cat. A/d): 300 g/l (2010). Questo prodotto contiene max 300 g/l COV

Preparazione del supporto ed applicazione

LEGNO NUOVO

fase A Stuccare le zone con imperfezioni e carteggiare.

fase B Applicare una o due mani di MUGELLO-smalto sintetico multiuso, a distanza di circa 5 ore l'una dall'altra.

LEGNO GIÀ VERNICIATO

fase A Carteggiare con carta abrasiva le eventuali parti sfaldanti ed applicare una mano di PEMARITE-pittura opaca di fondo per legno, nelle zone interessate dalla rimozione.

fase B Applicare due mani di MUGELLO-smalto sintetico multiuso, a distanza di circa 5 ore l'una dall'altra.

FERRO NUOVO

fase A Togliere con il solvente le tracce di olio e di grasso.

fase B Applicare una mano di PROTECTION 1010.

fase C Applicare una o due mani di MUGELLO.

FERRO VERNICIATO

fase A Carteggiare con carta abrasiva per eliminare le parti sfaldanti e in caso di ruggine applicare una mano di PROTECTION 1010- antiruggine sintetica.

fase B Applicare una o due mani di MUGELLO.

LAMIERA ZINCATA

fase A Carteggiare con carta abrasiva per eliminare le parti sfaldanti, applicare una mano di PRIMER UNIVERSALE.

fase B Applicare una o due mani di MUGELLO.

N.B. Prima dell'applicazione dello smalto, carteggiare sempre fino alla mano di fondo per ottenere una superficie omogenea pronta per ricevere il prodotto verniciante a finire.

Dati tossicologici: VISIONARE SCHEDA DI SICUREZZA



PERUZZI 3 S.R.L.

S.P. 327 nr. 33/B - 53049 Torrita di Siena (SI) Italia

Tel. +39 0577 624068 r.a. - Fax +39 0577 623432

e-mail: info@peruzzi3.it

www.peruzzi3.it

