



SABBIATO RASANTE A PENNELLO

Descrizione articolo

Sabbiato è un prodotto di fondo/finitura ruvido idoneo a regolarizzare supporti murali interni ed esterni, sovraverniciabile con decorativi, pitture tradizionali, rivestimenti acrilici, ai silicati e ai silossani.

E' particolarmente idoneo, nell'applicazione all'interno su cartongesso, su fondi e rasature lisce, a ricreare e imitare l'effetto intonaco civile.

Caratteristiche tecniche: l'applicazione

Diluizione: pronto all'uso, eventualmente diluire con acqua max 5-10%

Resa: 6-7 m²/l

Strumenti d'impiego: pennello, rullo

Fondi: Consolidante F 120

Temperatura di applicazione: +5°C / +36°C (con umidità relativa non superiore a 80%)

Tempo di essiccazione al tatto: da 1 a 3 ore circa secondo lo spessore applicato (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)

Tempo di essiccazione totale: 24 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)

Pulizia attrezzi: acqua

Caratteristiche tecniche: il prodotto

Composizione: resine acriliche in dispersione acquosa, cariche coprenti a base di biossido di titanio, pigmenti organici ed inorganici, additivi atti a facilitare l'applicazione e la filmazione.

Peso specifico: 1.75 kg/l +/- 3%

pH: 7.5/8.5

Viscosità: 21000 +/- 5% CPS Brookfield (RVT 20 giri/min. a 25°C)

Temperatura di stoccaggio: +5°C/+36°C. Teme il gelo. Reazione al fuoco: negativa se il prodotto è applicato su fondi ininfiammabili; materiale all'acqua con spessore inferiore a 0.600 mm secchi. Composti Organici Volatili (VOC): valore limite UE di COV (DIR 2004/42/CE) per questo prodotto (cat. A/a):

30 g/l (2010). Questo prodotto contiene max 30 g/l COV

Colore: bianco

Granulometria: 0.1-0.3 mm

Confezioni: 20 kg, 5kg

Preparazione del supporto ed applicazione

Fase A Preparare la superficie pulendola da parti friabili o in fase di distacco. Livellare le imperfezioni più evidenti con STUKESTERNO tipo TM.

Fase B Applicare consolidante F120 nel caso di superfici particolarmente sfarinanti

Fase C Stendere quindi SABBIATO

Fase D Se applicato su supporti esterni, applicare 1-2 mani di prodotto di finitura tipo REGENT QUARZO, 405 SILOSSANICA, ACRISIL.

SU CARTONGESSO

Fase A Applicare 1-2 mani di SA