



SICURO SU TUTTO SMALTO ALL'ACQUA MULTISUPERFICIE

Descrizione articolo

SICURO SU TUTTO è adatto ad ogni tipo di supporto: FERRO, LEGNO, VETRO, LEGHE, LAMIERA ZINCATA, PVC, VETRO E MURATURA, LAMINATO, ELETTRODOMESTICI, MATTONELLE, CERAMICA GRES MARMO INDICATO SU BAGNI, FORNELLI, LAVELLI.
Prodotto con certificato HACCP

Caratteristiche tecniche: l'applicazione

Diluizione: pronto all'uso eventualmente diluire con acqua.

Resa: 8-10 m²/l per strato

Strumenti d'impiego: rullino floccato in spugna e veluro, pennello

Fondi: direttamente sulla superficie eventualmente applicare un primer idoneo a seconda del supporto da trattare PROTECTION 1020 Acqua, PRIMER UNIVERSALE.

Temperatura di applicazione: +5°C / +36°C (con umidità relativa non superiore a 80%)

Tempo di essiccazione al tatto: dopo 3 ore circa (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)

Tempo di essiccazione al lavaggio: 7 gg (temperatura = 20°C con umidità relativa a 50%)

Tempo di essiccazione totale: 36 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)

Sovraverniciabilità: 5 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)

Pulizia attrezzi: acqua

Caratteristiche tecniche: il prodotto

Composizione: resine acriliche speciali in dispersione acquosa.

Peso specifico: 1.32 kg/l +/- 3%. Grado di brillantezza: satinato 40 ± 5% gloss, opaco 30 ± 5% su ordinazione

pH: 8 - 9. Viscosità: brillante 2000 / 3000, satinato 4000 / 6000 +/- 5% CPS Brookfield (RVT 20 giri/min. a 25°C). Temperatura di stoccaggio: +5°C / +36°C. Teme il gelo. Reazione al fuoco: negativa se il prodotto è applicato su fondi ininfiammabili; materiale all'acqua con spessore inferiore a 0.600 mm secchi.

Resistenza al lavaggio: conforme alla norma DIN 53 778: resistenza ad almeno 1000 cicli abrasivi

Resistenza all'abrasione: conforme alla norma DIN 53 778: resistenza a più di 5000 cicli abrasivi

Composti Organici Volatili (VOC): valore limite UE di COV (DIR 2004/42/CE) per questo prodotto (cat. A/i): 140 g/l (2010). Questo prodotto contiene max 140 g/l COV

Colori: RAL/COLLEZIONE 3001

Confezioni: litri 2.5 - 0.500

Preparazione del supporto ed applicazione

FERRO: Per supporti nuovi, rimuovere le tracce di sporco o grasso e procedere all'applicazione di due mani di SICURO SU TUTTO. Per supporti precedentemente trattati asportare le eventuali parti in fase di distacco e in caso di ruggine applicare una mano di Ruggine The End, oppure di Protection 1020 Acqua, seguita da due mani di SICURO SU TUTTO.

LAMIERA ZINCATA, PVC E SUPERFICI LISCE, PIASTRELLE: Pulire, sgrassare e dove possibile carteggiare con carta abrasiva fine, quindi applicare due mani di SICURO SU TUTTO a distanza di circa 5 ore l'una dall'altra. Su supporti particolarmente difficili si consiglia l'applicazione di PRIMER UNIVERSALE che favorisca l'ancoraggio.

Tutti i dati sono basati su nostri studi ed esperienze. Tuttavia, non possiamo assumere alcuna responsabilità riguardo all'uso dei prodotti e alle modalità di applicazione, poiché tali aspetti sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare modifiche ai prodotti per migliorarli o per adeguarli a nuove normative relative alla sicurezza, nonché di cambiare le confezioni quando ritenuto necessario