



TINTANOVA MASTER

Pittura lavabile acrisilossanica da interni

Descrizione articolo

E' una idropittura murale LAVABILE ACRISILOSSANICA supercoprente, per interni a base di copolimeri acrilici

TINTANOVA Master è una pittura murale lavabile a base di resine acrisilossaniche, appositamente formulata per l'utilizzo su superfici interne. La combinazione di resine acriliche e silossaniche garantisce un ottimo potere traspirante unito a una notevole resistenza al lavaggio, rendendo il prodotto ideale per ambienti che richiedono sia igiene che traspirabilità, come cucine, bagni, scuole e strutture sanitarie.

Caratteristiche tecniche: l'applicazione

Caratteristiche tecniche: l'applicazione

Diluizione: acqua.

Pennello 20-40%, spruzzo 10-20%, rullo 15-30% Resa: 10-12 m² /l

Strumenti d'impiego: pennello, rullo, spruzzo

Fondi: Consolidante F 110 o Consolidante F 120

Temperatura di applicazione: +5°C / +36°C (con umidità relativa non superiore a 80%)

Tempo di essiccazione al tatto: 1-2 ore (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)

Sovraverniciabilità: da 8 a 12 ore secondo stagione (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)

Pulizia attrezzi: acqua

Caratteristiche tecniche: il prodotto

Composizione: resine in dispersione acquosa

Viscosità: 18000 +/- 5% CPS Brookfield (RVT 20 giri/min. a 25°C) Temperatura di

stoccaggio: +2°C/+36°C. Teme il gelo Reazione al fuoco: negativa se il prodotto è applicato su fondi ininfiammabili; materiale all'acqua con spessore inferiore a 0.600 mm secchi.

Composti Organici Volatili (VOC): valore limite UE di COV (DIR 2004/42/CE) per questo prodotto (cat. A/): 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene max. 30 g/l COV Colore: bianco

Confezioni: litri 14-4

Preparazione del supporto ed applicazione

fase A Preparare la superficie da trattare aspettando, in caso di intonaci nuovi, che questi siano ben asciutti e stagionati e procedendo, in caso di intonaci vecchi, alla loro raschiatura e stuccatura se necessaria.

fase B Applicare, se occorre, una mano di consolidante F 110 oppure F 120.

fase C Procedere all'applicazione di due mani di Tintanova Master

Tutti i dati sono basati su nostri studi ed esperienze. Tuttavia, non possiamo assumere alcuna responsabilità riguardo all'uso dei prodotti e alle modalità di applicazione, poiché tali aspetti sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare modifiche ai prodotti per migliorarli o per adeguarli a nuove normative relative alla sicurezza, nonché di cambiare le confezioni quando ritenuto necessario